

Gjøco Oljemaling er en værbestandig, tiksotrop alkydmaling til utendørs bruk. Den er tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel, og har en fyldig konsistens og er lett å påføre. Gjøco Oljemaling anvendes på nytt, beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Kan også benyttes som dekkstrøk på grunnet jern og på tidligere malt, utherdet mur og betong. Kan også benyttes på trykkimpregnert, grunnet materiale.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert maling
Farge:	Hvit + A, B, C, oker og oksydrød base som brekkes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Egenvekt (kg/l):	1,18 (base A)
Tørrestoff (volum %):	Ca. 53 (base A)

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting anbefales utført av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	80-120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50-80 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min. 150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	10 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Intervall for overmaling, minimum:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter.

Nytt treverk

Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Skitne flater rengjøres med Gjøco Husvask. Nytt og bart treverk, også trykkimpregnert, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunning. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk, skarpe kanter og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk.

Tidligere behandlet treverk

Fett og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask. Tidligere malt eller dekkbeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålbørste/sliping. Bart tre grunnes med Gjøco Oljegrunning, og flekkes med Gjøco Oljemaling. All endeved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått.

Bruksmåte

Gjøco Oljemaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får høy temperatur i sola er mer utsatt for solblærer enn lyse farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder <300 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS