

VISIR Oljegrunding klar

Produktbeskrivelse

Type

Vannavvisende grunning kun til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Produktet inneholder filmkonserverende midler som motvirker vekst av svertesopp på treoverflaten. Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende. Binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling. Gir lenger holdbarhet til malingsystemet.

Bruksområde

Benyttes før påføring av beis - på alt nytt og værslitt utvendig treverk, også trykkimpregnert. Anbefales også under dekkbeis og maling - i den kalde årstiden (under + 5°C).

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,9 L, 2,7 L og 9 L
Farger	Upigmentert, klar.
Generisk type	Grunning, basert på spesielle alkydoljer.
Tørrestoffinnhold basert på volum	30 ± 2 volum%
Litervekt	0.92
Flammepunkt	63 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 750 g/l. Produktet inneholder maks 750 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Treverket skal ferdigbehandles med ønskede produkter innen 1 måned. Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse ved overbehandling med beis, dekkbeis eller maling. For å sørge for riktig håndtering av dette produktet, anbefales det å bruke vernehansker av type engangshansker. Det er viktig å bytte hansker etter en tid av hensyn til holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid.

Påføringsutstyr/-metoder

Benytt en grunningspensel, unngå tørrstryking. Avslutt ikke på tvers av kledningen, men påfør **VISIR Oljegrunding klar** helt ut i kledningens lengderetning. Grunningen må strykes godt ut da produktet ikke skal danne film på overflaten. Tørk av eventuell overflødig grunning fra intakte flater.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt, uhøvlet treverk:	4	-	7
Anbefalt, høvlet treverk:	9	-	11

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. -5 °C), sugeevne, fuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C

Overmalbar	1 uke	72 t	48 t	24 t
------------	-------	------	------	------

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.

Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** og stålbørstes.

Tidligere behandlet treverk rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner**. Løs malingfilm og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping.

Vindusrammer rengjøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner**. Skyll godt med rent vann.

Grunning

Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med ett strøk **VISIR Oljegrunding klar**.

Grunningen må strykes godt ut. Dette er spesielt viktig ved påføring på harde tresorter.

Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Anbefales under dekkbeis og maling i den kalde årstiden.

Grunningen må ferdigbehandles snarest mulig og senest innen 1 måned. For maksimal beskyttelse kan treverk grunnet om vinteren, ved lave temperaturer, påføres 1 x **DRYGOLIN Oljedekkbeis** før treverket ferdigbehandles med ønsket toppstrøk påfølgende vår. **VISIR Oljegrunding klar** kan benyttes som grunning på edeltre før behandling med Jotuns **BENAR** produkter.

Toppstrøk

Kan overbehandles med alle Jotuns beiser, dekkbeiser og malinger.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks. med **JOTUN Penselrens**. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal miljøstasjon.



TOMTOGTORT.NO

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45938544, 45938620, 45938964

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.