

SAGA Premium Platinum Oak



GENERELL INFORMATION	
Produkt	Eik, 1-stav, grå, mattlakk, børstet, v-fuge 4 sider.
Leverandør	Farveringen
Artikkelnummer	177486
Nobnummer	51853684

MATERIAL / KONSTRUKSJON	
Konstruksjon	Parketten er oppbygd av tre lag: slitesjikt – edeltre, mellomsjikt – tverrgående staver av bartre, bunnsjikt – langsgående bartre.
Slitesjiktets utseende	1-stav, Family sortering.
Overflatebehandling	Ferdiglakkert med 5 lag UV-herdet akrylbasert mattlakk – 3 lag grunnlakk og 2 lag toppstrøk.
Legging <i>(en leggeanvisning finnes i hver pakke)</i>	Limfritt klikksystem „Barlock 5Gc“. HDF i kortendene.

SLITESJIKT	
Slitesjiktets utseende	Klar akryllakk, matt (ca. 9° Glansgrad), børstet, innfarget grå, v-fuge 4-sider. Lakkert eik med kvister som kjennetegner dette treslaget. Gulvet karakteriseres av mindre fargevariasjoner. Treets struktur gir et vakkert, naturlig, og detaljert mønster. Eik mørkner med tiden ved påvirkning av UV-stråling.
Hardhet (Brinellverdi)	Middels hard: 3.7

MÅL	
Mål følger normen EN13489. Verdiene nevnt nedenfor gjelder når gulvet forlater fabrikken; de gitte verdier står i samsvar med type produkt (flersjikt parkett).	
Overflatens dimensjoner	Kommentar
Tykkelse: 14 mm	Tillatt sprekk (nivåforskjell mellom to bord) $\leq 0,2$ mm
Lengde: 1800 mm	Tolerans: +/- 0,1 %
Bredde: 180 mm	Tolerans: +/- 0,2 mm

Tykkelse på bordenes enkelte sjikt (i følge EN 13647).	
Slitesjikt	2,5 mm
Mellomsjikt	9,5 mm
Bunnsjikt	2,0 mm

PAKKEINNHOLD	
Antal bord	7 st. 1800 mm eller 6 st. 1800 mm + 1 st. 1772 mm
Antal kvadratmeter	2,26 m ²

ANNAT	
Fukttinnhold ved levering	7% +/- 2
Gulvvarme	Gulvet kan monteres på elektrisk og vannboren gulvvarme. Legging utføres i samsvar med leggeanvisning som finnes i hver pakke. Max. tillatt temperatur på gulvoverflaten 27°C.
Garantitid	20 år

SLITESJIKTETS KJENNETEGN*	
Klassifisering på slitesjiktet i følge PN-EN 13489	Sortering: fri
Klassifisering på slitesjiktet i følge produsenten	Sortering: Family
Friske kvister	Opp til 35 mm i diameter
Kvister: sparklede og fordelt på overflaten	Opp til 25 mm i diameter
Hull etter kvister, sparklede	Opp til 20 mm i diameter
Barkdrag	Kan forekomme
Farge	Variierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster	Variierende
Margstråle	Kan forekomme
Yteved	Kan forekomme opp till 20 % i bredde
Sparklede sprekker	Kan forekomme / bredde: 5 mm, lengde: 200 mm
Bionedbrytning	Skal ikke forekomme
*I følge normen EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling. Egenskapene gjelder i følge EN 1310.	

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
Før man begynner montere gulvet	<ul style="list-style-type: none"> • Gulvet monteres innendørs på tørr, ren, fast og jevnt undergulv. • Nye pakker skal legges vannrett i det rom hvor gulvet skal monteres, og emballasjen skal ikke fjernes før etter minst 48 timer. • Rommet skal ha bra ventilasjon. • Pakkene åpnes fortløpende under montering. Det anbefales å åpne to pakker om gangen, og se på bordene før montering. Kontroller bordene nøye i godt lys, før og under montering. Eventuelle skader som oppdages etter at gulvet er ferdig lagt, kan det ikke reklameres på. • Leggeanvisningen må leses nøye igjennom før monteringen starter!
Generelle råd	<ul style="list-style-type: none"> • Vann og sand er tregulvets største fiender. For å beskytte gulvet mot dette bør det legges matter ved inngangsdører. La aldri vann bli liggende på gulvet. Tørk det opp umiddelbart. • Sett filtbiter eller møbelknotter under bord og stolben for å beskytte mot riper og skader på overflaten. På spesielt utsatte steder, for eks under kontorstoler med hjul, bør gulvet beskyttes med stolunderlag. • Luftfuktigheten i rommet er viktig både for mennesker og tremateriell. Den bør være på 35-65% RF ved ca 20°C. Ved luftfuktighet i rommet, mindre enn 35% RF, kan gulvet tørke ut og det oppstår fare for sprekker mellom bordene. Ved luftfuktighet over 65% RF, kan gulvet svulle.
Rengjøring og rengjøringsmetoder	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig, for eks støvsuging eller tørrmopp. Ved fuktig rengjøring bruk bare nøytrale rengjøringsmiddel (se anvisning på emballasjen). Unngå overfødig vann og benytt en godt oppvridd mopp. Overflødig vann fjernes umiddelbart.

OBS! Tre er et naturmateriale med unikt utseende. Bilder av parkett kan avvike fra det virkelige produktets utseende