

Gjøco Akryl Fasademaling er en matt, værbestandig akrylmaling for utendørs bruk på mineralsk underlag. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel og har god værbestandighet. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, betong og eternit. Ikke egnet til Supereternitt. Ved bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes. Følg anbefalinger fra leverandør.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit, A, B og C base
Glans:	Matt
Viskositet (P):	65-80
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrstoff (volum %):	Ca. 42

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	4-8 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1/2 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gammel løs maling, løs puss og støv må fjernes ved børsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft. Sugende, porøst eller sterkt krittete underlag seises med Gjøco Murseis. Pussarbeider bør herde i minimum 4 uker før overmaling. Alle byggetekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flater angrepet av svertesopp behandles med Gjøco Sopp og Grønskefjerner.

Bruksmåte

Gjøco Akryl Fasademaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Ved bruk av Gjøco Akryl Fasademaling på eternit, anbefales det at vedheft testes ved prøveoppstrøk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.
Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om. Ulike prod.nr blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans og fargeforskjell.
Malingen må ikke utsettes for frost.
Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
